

TECTOR

Ragréage fin blocs



Facile à utiliser et adapté aux climats tropicaux

MISE EN ŒUVRE

Malaxage manuel ou à la pompe à projeter.

Pour un sac de 25kg, prévoir environ 5,5 litres d'eau (selon configuration chantier). Laisser reposer 3 mn. avant application.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25kg.
48 sacs par palette.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Conforme aux normes NF DTU 26.1. et NF EN 998.1.



CONSEIL DU PRO

Penser à débarrasser le support de la poussière puis humidifier les blocs avant l'application en plein soleil. Protéger l'enduit fraîchement appliqué en cas de pluies battantes, de vents desséchants et de fort ensoleillement.

Ne pas rajouter d'adjuvant au mortier qui en contient déjà pour une meilleure maniabilité.

APPLICATION

Mortier hydrofugé prêt à l'emploi destiné au ragréage des murs intérieurs et extérieurs en blocs béton. Application mécanique (à la pompe à projeter) ou manuelle (taloche, lisseuse).

1 sac de mortier = 1,25m² de ragréage (10mm d'épaisseur)



PRODUIT

- **Plus de productivité:** temps ouvert optimal pour les climats tropicaux qui permet une bonne reprise du produit. Le mortier ne sèche pas trop vite.
- **Facile à utiliser:** mélange tout prêt ou seul l'ajout d'eau est nécessaire. Produit souple qui permet de le travailler très facilement.
- **Plusieurs finitions possibles:** lisse, rugueuse, époncée ou grattée.
- **Recouvrable par une peinture:** attendre ~ 28 jours pour le séchage complet.